

## TEMPI DI PERMEAZIONE IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003 (MINUTI)

**Guanto :**

**TouchNTuff® 69-210**

	Agente chimico	Breakthrough Time	Indice di protezione	Numero CAS	Ente notificato	EN Std.
	Acido acetico, ghiacciato	< 5	0	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Formaldeide 35%	225	4	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Ildrossido di sodio, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003

### TEMPI DI PERMEAZIONE IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003 (MINUTI)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
<b>Non consigliato</b>	<b>Protezione contro gli spruzzi</b>		<b>Protezione media</b>		<b>Protezione elevata</b>	

I dati riportati in tabella si basano sui risultati di prove di laboratorio eseguite sull'area del palmo del guanto o su estrapolazioni di risultati di prove di laboratorio. Tali prove sono state eseguite utilizzando metodi standard che potrebbero non riprodurre adeguatamente eventuali condizioni specifiche di utilizzo finale. Poiché Ansell non ha conoscenza approfondita né controllo sulle condizioni di utilizzo finale, tutti i presenti dati sono riportati a scopo esclusivamente informativo. Ansell non assume, pertanto, alcun tipo di responsabilità.

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

